



SCHEMA TECNICA

TECNICAL DATA SHEET

Prodotto: PA 6 GIASIMID V0 M NERO

Poliammide 6, autoestinguente privo di alogeni e fosforo, per stampaggio ad iniezione.

PROPRIETA'	METODO	UNITA'	VALORE
Proprietà fisiche			
Densità	ISO 1183	g/cm ³	1,17
Assorbimento acqua T=23°C / sat	ISO 62	%	9
Proprietà meccaniche			
Modulo elastico a trazione	ISO 527	MPa	3400
All.a rottura a trazione	ISO 527	%	15
Carico a rottura a trazione	ISO 527	MPa	65
IZOD C.I. 23°C	ISO 180/A	Kj/m ²	3
Proprietà termiche			
Punto di fusione	Met.int	° C	220±2
VICAT B/50 N	ISO 306	° C	205
Proprietà di infiammabilità			
Flammability Classification 1.6 mm		Class	V0
Glow Wire test 1±3 mm	C.E.I. 695-2-1	°C	960

I dati riportati sono frutto di studi accurati, mirati ad offrire indicazioni circa le possibilità d'impiego del nostro prodotto. Non potendo prevedere le condizioni di utilizzo delle informazioni e del materiale C.G.T. FEBO TECNOPOLIMERI S.r.l. declina ogni responsabilità per danni eventuali al Cliente o a Terzi.

C.G.T. FEBO TECNOPOLIMERI S.R.L.

Sede legale, uffici e magazzino: **Via Copenaghen, 4 – 24040 Verdellino (BG) – C.F/P.IVA: 02414510160**

Registro Imprese **BG 287500** – Capitale sociale **€ 2.000.000,00 i.v.**

indirizzo PEC: cgtsrl@pec.it – e-mail: info@cgt-italia.it Tel.: **0039 035 885655** – Fax: **0039 035 4191192**