



SCHEDA TECNICA

TECNICAL DATA SHEET

Prodotto: PA 6 NERO

Poliammide 6 nero

<i>PROPRIETA'</i>	<i>METODO</i>	<i>UNITA'</i>	<i>VALORE</i>
Physical Properties			
Density	ISO 1183	g/cm ³	1.14
Moulding shrinkage	internal	%	1,3
Filler content	ISO 3541	%	-
Mechanical properties			
Flexural Modulus at 23°C	ISO 178	MPa	-
UNNotched IZOD at 23°C	ISO 180/1U	Kj/m ²	-
Tensile strenght at break at 23°C	ISO 527-2	MPa	68
Notched IZOD at 23°C	ISO 180/A	kJ/m ²	8
Tensile Moduls	ISO 527	Mpa	2500
Termal properties			
Melting Point	INT.MET DSC	° C	222
VICAT B/50 N	ISO 306	° C	206

I dati riportati sono frutto di studi accurati, mirati ad offrire indicazioni circa le possibilità d'impiego del nostro prodotto. Non potendo prevedere le condizioni di utilizzo delle informazioni e del materiale C.G.T. FEBO TECNOPOLIMERI S.r.l. declina ogni responsabilità per danni eventuali al Cliente o a Terzi.

C.G.T. FEBO TECNOPOLIMERI S.R.L.

Sede legale, uffici e magazzino: **Via Copenaghen, 4 – 24040 Verdellino (BG) – C.F/P.IVA: 02414510160**

Registro Imprese **BG 287500** – Capitale sociale € **2.000.000,00** i.v.

indirizzo PEC: cgtsrl@pec.it – e-mail: info@cgfbo.it Tel.: **0039 035 885655** – Fax: **0039 035 4191192**