



SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHINCAL DATA SHEET

PA 6/6 GIASILON A 25 G V0 PH NAT RL

ANALISI	CONDIZIONI	UNITA' DI MISURA	NORMATIVE	VALORI
DENSITA'		g/ml		1.35
IZOD URTO CON INT.	3.2 mm + 23°C	J/m2	ASTM D256	40
PUNTO DI FUSIONE		C°	DSC	
VICAT temp. Ramm.	B/50 (50N)	C°	ISO 306	
CARICO ROTTURA A TRAZIONE		MPA	ISO 527	
MOD. ELAST. A TRAZIONE		MPA	ISO 527	
AUTOESTINGUENZA		mm. 1.6	UL 94	V0
GLOW WIRE TEST	2 mm	C°		
Residuo fisso (ceneri)		%	INTERNO	25

COMMENTI: Le caratteristiche qui descritte sono da considerarsi come valori tipici della ns. produzione ma non impegnativi relativamente all'applicazione sui manufatti, né alla progettazione di nuove applicazioni.

Eventuali contestazioni sul materiale fornito saranno accettate solo nel caso si riferiscano alle analisi in oggetto ed esclusivamente prima che il materiale sia stato utilizzato.

C C.G.T. FEBO TECNOPOLIMERI S.R.L.

Sede legale, uffici e magazzino: Via Copenaghen, 4 – 24040 Verdellino (BG) – C.F./P.IVA: 02414510160
Registro Imprese BG 287500 – Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.
indirizzo PEC: cgtsrl@pec.it – e-mail: info@cgtfebo.it Tel.: 0039 035 885655 – Fax: 0039 035 4191192